




Scotch-Weld™
Structural Adhesive



Built for Metal, Perfect for Most Plastics 金属接合のベストソリューション

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤メタルボンダー DP8507NSにより、安定した接合性能を長期にわたって容易に確保できます。この構造用接着剤は、アルミニウム、冷間圧延鋼、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、銅、真鍮などの金属に接合するように設計されています。



金属材料の接合に適した設計：

油の付着した金属や非被覆金属にも強力に接合でき、腐食の心配がありません。溶接痕の研磨工程が不要なため、溶接、スポット溶接で必要な表面処理の時間を節減します。



粉体塗装に対応：

最大200°C30分の耐熱性があります。



過酷な環境でも長期間持続する強力な接合を実現：

-40°Cの低温環境でも、優れた接合強度と耐久性を発揮します。



3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS おすすめの代表的な金属接合ソリューション

製品情報

製品(カラー)	主な特徴	サイズ
3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS (グレー)	• 最大7分の可使用時間(作業時間) • 15～20分で次工程へ移動可能	45mL
		490mL

推奨用途

- 自動車、特装車、バス
- 鉄道車両
- 空調機器
- 看板・サイネージ
- 家電製品
- 金属加工

詳細は、go.3M.com/DP8507NS-jpをご覧ください。

限定的な保証および責任の制限: 3Mは、3Mの出荷時点で、本製品が3Mの製品仕様を満たしていることを保証します。法令によって義務付けられる場合を除き、3Mは、商品性、特定目的への適合性から生じる黙示の保証を含む、いかなる保証または条件に関する責任をも負いませんのであらかじめご了承ください。この保証に反した場合、これに対する唯一の救済は、本製品の交換または補修、もしくは本製品のご購入代金の返金となります。3Mは、本製品から生じる直接的、間接的、特別的、付随的、派生的な損害について、責任を負いません。工業用および業務用の用途のみ。一般消費者向けの販売または用途ではありません。



スリーエムジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

〒141-8684 東京都品川区北品川6-7-29

Phone 0570 011 511 (9:00～12:00/13:00～17:00 ・ 土日祝年末年始は除く)

Web go.3M.com/DP8507NS-jp

3M、Scotch-Weldは、3M社の商標です。

© 3M 2025. All rights reserved.

ACS-404-A